







Flame-retarding agents and their use in the preparation of fire-proof thermoplastic polymers

Patent number: EP0006568
Publication date: 1980-01-09
Inventor: HERWIG WALTER DR; KLEINER HANS-JERG DR;
SABEL HANS-DIETER DR
Applicant: HOECHST AG (DE)
Classification:
- **International:** C08K5/00
- **European:** C08K5/00P8; C08K5/5317
Application number: EP19790102020 19790619
Priority number(s): DE19782827867 19780624

Also published as:

 JP55005979 (A)
 DE2827867 (A1)

Cited documents:

 CH555869
 GB1480457
 DE2740728
 US3810862

Report a data error here

Abstract of EP0006568

Mixtures of 1) a phosphinic acid or diphosphinic acid or phosphonic acid or diphosphonic acid or an alkali metal salt, alkaline earth metal salt or earth metal salt or another derivative of these acids, and 2) melamin and/or dicyandiamide and/or guanidine as flame-retardant agents for plastics.

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑰ Anmeldenummer: 79102020.9

⑤① Int. Cl.³: **C 08 K 5/00**

⑳ Anmeldetag: 19.06.79

③① Priorität: 24.06.78 DE 2827867

⑦① Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,**
Zentrale Patentabteilung Postfach 80 03 20, D-6230
Frankfurt/Main 80 (DE)

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung: 09.01.80
Patentblatt 80/1

⑦② Erfinder: **Herwig, Walter, Dr., Hasenpfad 7, D-6232 Bad**
Soden am Taunus (DE)
Erfinder: **Kleiner, Hans-Jörg, Dr., Altkönigstrasse 11a,**
D-6242 Kronberg/Taunus (DE)
Erfinder: **Sabel, Hans-Dieter, Dr., Ostring 24, D-6231**
Schwalbach (DE)

⑥④ Benannte Vertragsstaaten: BE DE FR GB IT NL

⑥④ Flammenschutzmittel und ihre Verwendung zur Herstellung schwerentflammbarer Thermoplasten.

⑥⑦ Die Erfindung betrifft Gemische aus

1) einer Phosphinsäure oder Diphosphinsäure oder Phosphorsäure oder Diphosphonsäure oder einem Alkali-, Erdalkali- oder Erdmetallsalz oder einem anderen Derivat dieser Säuren, und

2) Melamin und/oder Dicyandiamid und/oder Guanidin als Flammenschutzmittel für Kunststoffe.

EP 0 006 568 A1


- 1 -

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT HOE 78/F 129 Dr.EL/cr
Flammschutzmittel und ihre Verwendung zur Herstellung
schwerentflammbarer Thermoplasten

- Die meisten thermoplastischen Kunststoffe sind, wenn sie einer Zündquelle ausgesetzt werden, brennbar. Der Gesetzgeber verlangt jedoch bei vielen Einsatzgebieten nicht brennbare oder nach bestimmten Normen schwerentflammbare Kunststoffe. Seit langem wird nach Methoden gesucht, brennbare thermoplastisch verarbeitbare Kunststoffe schwerentflammbar auszurüsten. Zahlreich sind die Versuche, durch Zuschläge verschiedenster Art dieses Ziel zu erreichen.
- 5
- 10 Viele dieser Zusätze haben erhebliche Nachteile: ungünstige Beeinflussung der mechanischen Eigenschaften der polymeren Matrix, Toxizität und Umweltprobleme bei der Zersetzung und Verbrennung vor allem mit halogenhaltigen Zusätzen ausgerüsteter Kunststoffe, Verarbeitungsschwierigkeiten der
- 15 Thermoplaste wegen ungenügender thermischer Belastbarkeit, unerwünschte Verfärbung usw.
- Häufig bestehen die technisch bekannten Zusätze aus Kombinationen, für die synergistische Effekte genannt werden,
- 20 z.B. Halogenaromaten plus Antimonoxid oder aliphatische Bromverbindungen plus Peroxide.

- 2 -


Es wurde nun gefunden, daß Kohlenstoffverbindungen des Phosphors (im nachfolgenden kurz $[P]$ genannt) mit der allgemeinen Formel




10 in Kombination mit Stickstoffbasen $[N]$, nämlich Melamin und/oder Dicyandiamid und/oder Guanidin, Flammenschutzadditive mit ausgezeichneter Wirkung bei zahlreichen thermoplastischen Kunststoffen sind.

15 Gefunden wurden Flammenschutzmittel für Kunststoffe, bestehend aus einem Gemisch von

1) Kohlenstoffverbindungen des Phosphors ($[P]$) mit den allgemeinen Formeln



25 oder



worin

R und R' jeweils eine OH-Gruppe, oder

35 eine OMe $\frac{1}{n}$ -Gruppe, oder

- eine Alkoxy-Gruppe mit 1 bis 6 C-Atomen, vorzugsweise Methoxy- oder Äthoxy-Gruppe, oder
 eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 6 C-Atomen, vorzugsweise Methyl- oder Äthylgruppe, oder
 eine Arylgruppe mit 6 bis 10 C-Atomen, vorzugsweise Phenylgruppe, oder
 eine Aralkylgruppe mit 7 bis 15 C-Atomen, vorzugsweise Benzylgruppe,
- R_1 und R_1' jeweils Wasserstoff, oder
 $Me^{\frac{1}{n}}$, oder
 eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 6 C-Atomen, oder
 eine Aralkylgruppe mit 7 bis 15 C-Atomen,
- R_2 und R_2' jeweils Wasserstoff, oder
 eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 C-Atomen, vorzugsweise Methyl- oder Äthylgruppe,
- R_3 und R_3' jeweils Wasserstoff, oder
 eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 C-Atomen, vorzugsweise Methyl- oder Äthylgruppe,
- R_4
 Wasserstoff, oder
 eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 30 C-Atomen, oder
 eine Aralkylgruppe mit 7 bis 30 C-Atomen, oder
 eine $-R_6-COOR_7$ -Gruppe,
- R_5
 eine einfache chemische Bindung, oder
 eine Alkylengruppe mit 1 bis 10 C-Atomen,
- R_6
 eine Alkylengruppe mit 1 bis 4 C-Atomen,
- R_7
 Wasserstoff, oder
 $Me^{\frac{1}{n}}$, oder
 eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 C-Atomen,
- Me
 ein Alkalimetall, vorzugsweise Natrium oder Kalium, oder
 ein Erdalkalimetall, vorzugsweise Magnesium

- 4 -

- oder Calcium, oder
ein Erdmetall, vorzugsweise Aluminium, und
n die Wertigkeit des Metalls Me
bedeuten, und
- 5 2) einer Stickstoffbase [N] oder einem Gemisch dieser
Stickstoffbasen, nämlich Melamin und/oder Dicyandiamid
und/oder Guanidin,
in einem molaren Mengenverhältnis von
 $\text{[P]} : \text{[N]} = 1 : 0,5$ bis $1 : 6$, vorzugsweise $1 : 0,7$
10 bis $1 : 4$, wenn [P] eine Verbindung der Formel (1)
ist, bzw.
 $\text{[P]} : \text{[N]} = 1 : 1$ bis $1 : 12$, vorzugsweise $1 : 1,4$
bis $1 : 8$, wenn [P] eine Verbindung der Formel (2)
ist.
- 15 Mit den erfindungsgemäßen Gemischen aus [P] und [N]
lassen sich viele Thermoplaste flammfest oder schwer-
entflammbar ausrüsten, z.B. Polyäthylen, Polypropylen,
Polyamide, Polystyrol oder Polyoxymethylen.
- 20 Die zuzusetzenden Mengen an den erfindungsgemäßen Gemischen
aus [P] und [N] können in breiten Grenzen von 5
bis 50 Gew.-%, vorzugsweise 5 bis 30 Gew.-%, bezogen auf den Thermo-
plasten, variiert werden, und zwar in Abhängigkeit von dem gewählten
Thermoplasten und dem gewünschten oder geforderten Grad
25 des Flammenschutzes.
- Beispiele von als Phosphorverbindungen [P] in den
erfindungsgemäßen Gemischen einsetzbaren Verbindungen sind:
- 30 Phosphinsäuren und ihre Na-, K-, Mg- und Ca-Salze:
Dimethylphosphinsäure, Methyläthylphosphinsäure,
Methylpropylphosphinsäure, Methylhexylphosphinsäure,

- 5 -

Diäthylphosphinsäure, Äthylphenylphosphinsäure, Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure), Äthan-1,2-di-(äthylphosphinsäure), Äthan-1,2-di-(phenylphosphinsäure), Butan-1,4-di-(methylphosphinsäure), 2-Carboxyäthylmethylphosphinsäure.

5

Phosphonsäuren und ihre Na-, K-, Mg- und Ca-Salze:
Propylphosphonsäure, 2,3-Dimethylbutylphosphonsäure,
2-Methylpentylphosphonsäure, 2,2,4-Trimethylpentylphosphonsäure, Octylphosphonsäure.

10

Die erfindungsgemäß einzusetzenden Phosphin- und Phosphonsäuren und ihre Salze werden nach literaturbekannten Verfahren hergestellt. Wir verweisen dazu auf HOUBEN-WEYL, Methoden der Organischen Chemie, Band 12, Teil 1, Stuttgart 1963, und KOSOLAPOFF, Organic Phosphorus Compounds, Band 4, New York 1972, und Band 7, New York 1976, sowie auf die in den DE-PSen 24 41 783 und 24 41 878 beschriebenen neueren Verfahren.

20

Zur Herstellung der erfindungsgemäßen schwerentflammbaren Kunststoff-Formmassen geht man zweckmäßig aus von einem Kunststoff-Pulver oder Kunststoff-Granulat.

25

Man kann die $[P]$ - $[N]$ -Gemische dem Kunststoff-Pulver bzw. -Granulat in einem geeigneten Mischer zumischen und diese Mischungen beispielsweise auf einer Spitzgießmaschine direkt zu fertigen Formteilen verspritzen.

30

Im allgemeinen wird es aber zweckmäßiger sein, die Mischung aus Kunststoff-Pulver bzw. -Granulat und dem $[P]$ - $[N]$ -Gemisch in einem separaten Schritt in einem passenden Extruder aufzuschmelzen und zu homogenisieren. Hierzu sind verschiedene technische Varianten möglich.

Man kann die [P] - und die [N] -Komponenten in Pulver-Form vormischen und dem geschmolzenen Kunststoff-Granulat oder -Pulver vor oder während der Extrusion zusetzen.

- 5 Dieses Vormischen der [P] - und [N] -Komponenten ist aber in vielen Fällen nicht nötig. Man kann dem den Thermoplasten aufschmelzenden Extruder die [P] - und die [N] -Komponente über separate Rinnen gleichzeitig zudosieren; man kann aber auch zunächst die [N] -Komponente
 10 zudosieren und eine beispielsweise flüssige [P] -Komponente an einer anderen Stelle des Extruders zupumpen.

- Werden in einem separaten Schritt, z.B. in einem Lösungsmittel wie H_2O oder Alkohol, zunächst aus Melamin oder einem
 15 Guanidinsalz mit z.B. einer Alkyl-Phosphin- oder -Phosphonsäure definierte Addukte hergestellt, so können diese allein oder im Rahmen der unten beschriebenen Möglichkeiten zusammen mit weiteren [N] -Anteilen in die Thermoplasten eingearbeitet werden.

20

- Wichtig ist dabei in allen Fällen, daß die thermische Beständigkeit der Additive die erforderlichen Verarbeitungstemperaturen der Thermoplasten nicht unterschreitet, und daß durch entsprechende [P] - [N] -Kompositionen eine
 25 chemische Wechselwirkung mit dem Thermoplasten während dieser Verarbeitung, was ja zu einem Abbau des Polymeren führen könnte, weitgehend vermieden wird. Wird beispielsweise Polyamid-6 mit dem Melamin-Addukt einer Alkylphosphonsäure aufgeschmolzen, erhält man eine stabile Polymerschmelze
 30 vor allem dann, wenn eine zweite, zum Melamin ungefähr moläquivalente Menge Melamin der Mischung zugesetzt wird. Ähnliches gilt für Polyoxymethylen, hier ist besonders darauf zu achten, daß das Polymere nicht mit Mischungen überschüssiger Säuregruppierungen umgesetzt wird.

35

Melamin und Dicyandiamid können unabhängig von [P] zu jedem beliebigen Zeitpunkt dem flammfest zu machenden Thermo-

- 7 -

plasten zugesetzt werden. Man kann aber auch, z.B. wenn R_1 bzw. $R_1' = H$ ist, zunächst ein $\text{[P]}\text{--}\text{[N]}$ -Addukt herstellen und als solches oder nach Zumischung von weiterem [N] oder [P] einsetzen.

5

Im Falle von Guanidin ist nur die Verwendung definierter, separat hergestellter $\text{[P]}\text{--}\text{[N]}$ -Addukte möglich. Aber auch diese Addukte können mit zusätzlichem Melamin oder Dicyandiamid vor ihrer Einarbeitung in den Thermoplasten

10 abgemischt werden.

Beispiele für erfindungsgemäß einsetzbare Addukte sind:

Methyläthylphosphinsäure-Melamin-Addukt im molaren Verhältnis 1 : 1, Methyläthylphosphinsäure-Guanidin-Addukt im molaren Verhältnis 1 : 1, Methylpropylphosphinsäure-Guanidin-Addukt im molaren Verhältnis 1 : 1, 2-Carboxyäthylmethylphosphinsäure-Melamin-Addukt im molaren Verhältnis 1 : 1, Propylphosphonsäure-Guanidin-Addukt im molaren Verhältnis 1 : 1, Octylphosphonsäure-Melamin-Addukt im molaren Verhältnis 1 : 1, Octylphosphonsäure-Guanidin-Addukt im molaren Verhältnis 1 : 1, Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)-Melamin-Addukt im molaren Verhältnis 1 : 2, Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)-Guanidin-Addukt im molaren Verhältnis 1 : 2.

Zusätzlich zu den erfindungsgemäßen $\text{[P]}\text{--}\text{[N]}$ -Gemischen können auch noch bekannte flammhemmende Zusätze, vorzugsweise Aluminiumoxidhydrat oder roter Phosphor, mit verwendet werden.

Die erfindungsgemäßen Formmassen können auch noch andere Zusatzstoffe enthalten, z.B. Glasfasern, Talk oder Ruß, ferner UV- und Wärme-Stabilisatoren, Gleitmittel, Antistatika, Farbstoffe.

BeispieleBeispiel 1

Beispielhafte Beschreibung der Herstellung einiger erfindungsgemäß einsetzbarer Verbindungen $[P]$ bzw. $[P] + [N]$:

- 5 a) Magnesiumsalz der Methyl-äthyl-phosphinsäure (diese wurde hergestellt nach DE-PS 24 41 783, Beispiel 3)
 864 g (8 Mol) Methyläthylphosphinsäure wurden in 4 Liter Wasser gelöst. Die Lösung wurde auf dem Dampfbad erhitzt und portionsweise mit insgesamt 232 g (4 Mol) Magnesiumhydroxid (Merck reinst) versetzt, die gebildete
 10 klare Lösung mit 5 g überschüssigem Magnesiumhydroxid versetzt, nach weiterem 30 minütigem Erhitzen filtriert und das Filtrat zur Trockene gebracht. Der feste Rückstand wurde im Trockenschrank bei 100°C und 13 mbar getrocknet.
 15 Man erhielt 995 g (99,5 % der Theorie) analysenreines Magnesiumsalz. Das Salz schmilzt zwischen 180 und 190°C zu einer farblosen, klaren Schmelze, die sich bis 300°C ohne Veränderung erhitzen läßt.
 20 b) Calziumsalz der Octanphosphonsäure (diese wurde hergestellt nach DE-PS 24 41 783, Beispiel 5)
 41,8 g (0,215 Mol) Octanphosphonsäure wurden in wässriger Natronlauge (17,2 g, 0,430 Mol NaOH in 250 g H₂O) gelöst.
 25 Diese Lösung tropfte man langsam zu einer wässrigen Lösung von 31,6 g (0,215 Mol) CaCl₂ · 2 H₂O in 1 Liter Wasser. Der gebildete weiße, kristalline Niederschlag wurde abfiltriert und mit Wasser Chlor-Ionen-frei gewaschen. Nach Trocknen im Vacuum erhielt man 49,9 g reines
 30 Calziumsalz.
 c) Melamin-Addukt der Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)
 im molaren Verhältnis [P] : [N] = 1 : 2.

186 g Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure) (1 Mol) wurden in 3 Liter heißem Wasser gelöst und zu einer Lösung von 252 g Melamin (2 Mol) in 4 Liter kochendem Wasser gegeben. Beim Abkühlen der klaren Lösung fiel das Addukt in farblosen, nadelförmigen Kristallen aus. Nach völligem Erkalten des Reaktionsgutes wurde die Kristallmasse abgesaugt, mit eiskaltem Wasser gewaschen und bei 100°C im Vakuum getrocknet.

Ausbeute: 426 g (97 % d.Th.).

Analyse:	theor.	gefunden
C 27,4 %		27,2 / 27,5 %
H 5,5 %		5,5 / 5,6 %
N 38,4 %		38,2 / 38,2 %
P 14,15 %		14,0 / 13,8 %

d) Guanidin-Addukt der Methyl-äthyl-phosphinsäure im molaren Verhältnis [P] : \sqrt{N} = 1 : 1.

864 g Methyläthylphosphinsäure (8 Mol) wurden in 1,5 Liter Äthanol gelöst. Man trug in die zum Sieden erhitzte Lösung langsam 728 g Guanidincarbonat (4 Mol) ein. Nach Beendigung der CO₂-Entwicklung wurde die klare Lösung eingeeengt und das ausfallende Kristallisat in der Kälte abgesaugt und getrocknet.

Ausbeute: 958 g (84 % d.Th.).

Analyse:	theor.	gefunden
C 28,6 %		28,2 / 28,2 %
H 8,9 %		8,1 / 8,1 %
N 25,0 %		25,9 / 25,9 %

Beispiel 2

Herstellung der Prüfkörper für Brenntests:

a) Herstellung der Prüfkörper mit kleinen Substanzmengen

In einer beheizbaren Knetkammer aus Edelstahl mit einem Fassungsvermögen von 50 ml wurden die zu prüfenden Mischungen des pulvrigen Thermoplasten und der erfindungsgemäßen Additive in einer Gesamtmenge von 25 g oberhalb
5 des Erweichungspunktes des Thermoplasten fünf bis zehn Minuten homogenisiert. Nach Öffnung der Kammer wurde die noch weiche Masse entnommen, die nach Erkalten in einer Schneid-Mühle gemahlen wurde. Die Körner des Gutes waren dabei nicht größer als 1 mm. Von diesem Mahlgut wurden
10 mit Hilfe einer Messingform in einer beheizbaren Laborpresse Prüfkörper von den Maßen 127 mm x 12,7 mm x 1,6 mm gepreßt. Diese Prüfstäbe wurden nach ASTM D 635 - 74 und/oder nach UL (Underwriters' Laboratories) 94, Vertical Burning Test for Classifying Materials 94 V-0, 94 V-1
15 oder 94 V-2 geprüft.

b) Herstellung und Prüfung größerer Substanzmengen

Zur Herstellung von spritzgegossenen Prüfkörpern zur
20 Brandprüfung und/oder zur mechanischen Prüfung wurden die trockenen Pulver- und Granulatmischungen der Thermoplasten mit den Additiven in einem Zweiwellen-Extruder homogenisiert, der ausgetragene Strang granuliert und das Granulat getrocknet. Bei besonders gut rieselfähigen
25 Komponenten konnte auf das vorherige Mischen verzichtet werden. Die Komponenten wurden über Dosierinnen oder Bandwaagen dem Extruder direkt zudosiert. Flüssigkomponenten wurden gesondert mittels Dosierpumpen zudosiert. Teilweise genügte es aber auch, die Pulvermischungen ohne
30 vorhergehenden Extrusionsschritt direkt in einer Spritzgießmaschine zu den gewünschten Prüfkörpern zu verspritzen. Die erhaltenen Prüfkörper wurden analog zu denen von Beispiel 2a nach ASTM D 635-74 und/oder nach UL 94 geprüft.

Beispiele 3 bis 33

Die Tabellen 1 bis 4 führen Brandtestwerte nach ASTM D 635-74 bzw. UL-94, die Tabelle 5 mechanische Prüfwerte für verschiedene erfindungsgemäße Mischungen auf.

- 5 Die Dehnung bei Reißkraft und die Streckspannung wurden nach DIN 53 455,
die Schlagzugzähigkeit a_{zn} nach DIN 53 448,
die Schlagzähigkeit a_n und die Kerbschlagzähigkeit a_k nach DIN 53 453,

- 10 die Kugeldruckhärte (KDH) nach DIN 53 456 und
der Zeitstand-Biege-E-Modul aus dem Dreipunkt-Biegeversuch (statisch) mit Normkleinstab und der Versuchsanordnung nach DIN 53 452 (Entwurf April 1975 bei einer Randfaserdehnung von etwa 1 % und 1 Minute Meßzeit ermittelt.

15

Als Thermoplaste wurden verwendet:

Polyamid-6: RSV = 1,9 dl/g, gemessen bei 25°C an einer Lösung von 1 g in 100 ml eines Gemisches von 3 Gew.-Teilen Phenol + 2 Gew.-Teilen Tetrachloräthan.

20

Polyoxymethylen: Schmelzindex $i_2 = 9 \text{ g} / 10' (190^\circ\text{C})$

Polystyrol: RSV = 1,1 dl/g, gemessen bei 25°C an einer Lösung von 1 g in 100 ml Toluol

Polypropylen: Schmelzindex $i_5 = 5-10 \text{ g} / 10' (230^\circ\text{C})$

25

In den Vergleichsbeispielen 31 bis 33 wurden die mechanischen Eigenschaften von Polyoxymethylen bzw. von Polystyrol bzw. von Polypropylen ermittelt, jeweils ohne die erfindungsgemäßen Zusätze. Diese drei unausgerüsteten Kunststoffe brannten nach dem Beflammen restlos ab.

- 12 -

Tabelle 1: Brandverhalten von erfindungsgemäß ausgetestetem Polyamid-6 (PA-6)

Beispiel	PA-6 Menge	Flammschutzmittel Art	Menge	Prüfkörperherst. nach Beispiel	Brandprüfung nach ASTM D 635	UL-94
3		-(Vergleichsbeispiel)	—	2b	brennbar	nicht bestanden
4	1,8 kg	Athan-1,2-di-(methyl-phosphin-säure)/Melamin-Addukt-([P]:[N]=1:2)	0,2 kg	2 b	selbstverlöschend	V-0
5	1,8 kg	Propylphosphon-säure/Melamin-Addukt ([P]:[N]=1:1)	0,2 kg	2b	selbstverlöschend	V-0
6	1,8 kg	2-Carboxyethyl-methylphosphin-säure/Melamin-Addukt ([P]:[N]=1:1)	0,2 kg	2b	selbstverlöschend	V-0
7	1,9 kg	Mg-Salz der Octylphosphons-Melamin	0,08 kg 0,02 kg	2b	selbstverlöschend	V-2
8	1,9 kg	Ca-Salz der Octylphosphons-Melamin	0,08 kg 0,02 kg	2b	—	V-2

Tabelle 2: Brandverhalten von erfindungsgemäß ausgestatteten Polyoxymethylen (POM) -13-

Beispiel	POM Menge	Flamschutzmittel Art	Menge	Prüfkörperherst. nach Beispiel	Brandprüfung nach ASTM D-635	UL-94
9	17,5 g	Methylpropylphosphinsäure Guanidin-Addukt ([P]:[N] = 1 : 1)	7,5g	2a	selbstverlöschend	V-0
10	17,5g	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)/Guanidin-Addukt ([P]:[N] = 1:2)	7,5 g	2a	selbstverlöschend	V-0
11	17,5g	Mj-Salz der Methyläthylphosphinsäure Dicyandiamid	4,4g 3,1g	2a	selbstverlöschend	-
12	35 g	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)/Melamin-Addukt ([P]:[N] = 1:2) Dicyandiamid roter Phosphor	7,7g 4,8g 2,5g	2a	selbstverlöschend	V-0
13	700 g	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure) Dicyandiamid Melamin	93g 84g 126g	2b	selbstverlöschend	V-2
14	3,5 kg	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)/Melamin-Addukt ([P]:[N] = 1 : 2) Dicyandiamid	924 g 576 g	2b	selbstverlöschend	V-0
15	3,5 kg	Methyläthylphosphinsäure/Melamin-Addukt ([P]:[N] = 1 : 1) Dicyandiamid	962 g 538 g	2b	selbstverlöschend	V-2

-14-

Tabelle 2 : Fortsetzung

16	1060g	Xthan-1,2-di-(methylphosphin- säure)/Melamin-Addukt ([P]:[N] = 1 : 2) Dicyandiamid	329 g	2b	selbstverlöschend	V-2
			126 g			
17	1057 g	Xthan-1,2-di-(methyl- phosphinsäure) Melamin Dicyandiamid	138 g	2b	selbstverlöschend	V-0
			189 g 126 g			

Tabelle 3: Brandverhalten von erfindungsgemäß ausgerichteten Polystyrol (PS)

Beispiel	PS Menge	Flammschutzmittel Art	Menge	Prüfkörperherst. nach Beispiel	Brandprüfung nach ASTM D-635	UL-94
18	17,5 g	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)/Guanidin-Addukt ([P] : [N] = 1:2)	7,5 g	2a	selbstverlöschend	V-2
19	15 g	Mg-Salz der Methyl-äthylphosphinsäure Dicyandiamid	7,5 g 2,5 g	2a	selbstverlöschend	V-0
20	17,5g	Methyläthylphosphinsäure/Melamin-Addukt ([P] : [N] = 1 : 1) Dicyandiamid roter Phosphor	5,4 g 1,25 g 1,5g	2a	selbstverlöschend	V-0
21	17,5 g	Mg-Salz der Methyläthylphosphinsäure Dicyandiamid roter Phosphor	3,75g 1,25g 2,5g	2a	selbstverlöschend	V-2
22	35 g	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)/Melamin-Addukt ([P] : [N] = 1:2) Dicyandiamid roter Phosphor	9,1 g 3,5 g 2,5 g	2a	selbstverlöschend	V-1
23	1,6kg	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)/Melamin-Addukt ([P] : [N] = 1:2) Dicyandiamid roter Phosphor	241 g 92 g 67 g	2b	selbstverlöschend	V-0
24	1,4 kg	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)/Melamin-Addukt ([P] : [N] = 1:2) Dicyandiamid roter Phosphor	362 g 138 g 100 g	2b	selbstverlöschend	V-0

Tabelle 4: Brandverhalten von erfindungsgemäß ausgerüstetem Polypropylen (PP)

Beispiel	PP Menge	Flammschutzmittel Art	Menge	Prüfkörperherst. nach Beispiel	Brandprüfung nach ASTM D-635	UL 94
25	17,5 g	Mg-Salz der Methyläthylphosphinsäure Dicyandiamid	5,6 g 1,9 g	2a	selbstverlöschend	---
26	17,5 g	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)/Melamin-Addukt ([P]:[N] = 1:2) Dicyandiamid	5,4 g 2,1 g	2a	selbstverlöschend	V-2
27	40 g	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)/Melamin-Addukt ([P]:[N] = 1:2) Dicyandiamid roter Phosphor	5,6 g 2,1 g 2,3 g	2a	selbstverlöschend	V-2
28	1,4 kg	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)/Melamin-Addukt ([P]:[N] = 1:2) Dicyandiamid	432 g 168 g	2b	selbstverlöschend	V-2
29	1,4 kg	Mg-Salz der Methyläthylphosphinsäure Dicyandiamid	448 g 152 g	2b	selbstverlöschend	---
30	1,6 kg	Äthan-1,2-di-(methylphosphinsäure)/Melamin-Addukt ([P]:[N] = 1:2) Dicyandiamid roter Phosphor	222 g 85 g 93 g	2b	selbstverlöschend	V-2

Tabelle 5: Mechanische Prüfwerte

Beispiel	Dehnung bei Reißkraft [%]	Streck- spannung [N/mm ²]	Schlagzug- zähigkeit [mJ/mm ²]	Schlag- zähigkeit [mJ/mm ²]	KDH [N/mm ²]	E-Modul [N/mm ²]	Kerbschlag- zähigkeit [mJ/mm ²]
31	40	58	460	71	142	1940	6,2
13	18	38	180	28	138	2010	2,0
14	25	40	140	17	152	1780	1,9
32	5	52	96	17	163	2610	—
23	4	40	43	5	186	3080	—
24	3	40	30	3,9	193	3470	—
33	700	34	310	65	61	800	3,9
30	120	33	140	26	71	1320	4,4


PATENTANSPRÜCHE

- 1 -


HOE 78/F 129

1. Gemische, bestehend aus

- 1) Kohlenstoffverbindungen des Phosphors ([P]) mit den allgemeinen Formeln



10 oder



worin

R und R' jeweils eine OH-Gruppe, oder

20 eine OMe $\frac{1}{n}$ -Gruppe, oder
eine Alkoxy-Gruppe mit 1 bis 6 C-Atomen, vorzugsweise Methoxy- oder Äthoxy-Gruppe, oder
eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 6 C-Atomen, vorzugsweise Methyl- oder Äthylgruppe, oder

25 eine Arylgruppe mit 6 bis 10 C-Atomen, vorzugsweise Phenylgruppe, oder
eine Aralkylgruppe mit 7 bis 15 C-Atomen, vorzugsweise Benzylgruppe,

30 R₁ und R₁' jeweils Wasserstoff, oder

Me $\frac{1}{n}$, oder
eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 6 C-Atomen, oder
35 eine Aralkylgruppe mit 7 bis 15 C-Atomen,

- R_2 und R_2' jeweils Wasserstoff, oder
eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 C-Atomen, vorzugsweise Methyl- oder Äthylgruppe,
- 5 R_3 und R_3' jeweils Wasserstoff, oder
eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 C-Atomen, vorzugsweise Methyl- oder Äthylgruppe,
- R_4 Wasserstoff, oder
eine geradkettige oder verzweigte Alkylgruppe mit 1 bis 30 C-Atomen, oder
10 eine Aralkylgruppe mit 7 bis 30 C-Atomen, oder eine $-R_6-COOR_7$ gruppe,
- R_5 eine einfache chemische Bindung, oder
eine Alkylengruppe mit 1 bis 10 C-Atomen,
- R_6 eine Alkylengruppe mit 1 bis 4 C-Atomen,
15 R_7 Wasserstoff, oder
- $\frac{1}{n}$
 $Me^{\frac{1}{n}}$, oder
eine Alkylgruppe mit 1 bis 6 C-Atomen,
- Me ein Alkalimetall, vorzugsweise Natrium oder
20 Kalium, oder
ein Erdalkalimetall, vorzugsweise Magnesium oder Calcium, oder
ein Erdmetall, vorzugsweise Aluminium, und
n die Wertigkeit des Metalls Me
- 25 bedeuten,
und
- 2) einer Stickstoffbase [N] oder einem Gemisch dieser Stickstoffbasen, nämlich Melamin und/oder Dicyandiamid und/
30 oder Guanidin,
in einem molaren Mengenverhältnis von

- 3 -

[P] : [N] = 1 : 0,5 bis 1 : 6, vorzugsweise 1 : 0,7 bis
1 : 4, wenn [P] eine Verbindung der Formel (1) ist, bzw.

HOE 78/F 129

5 [P] : [N] = 1 : 1 bis 1 : 12, vorzugsweise 1 : 1,4 bis 1 : 8,
wenn [P] eine Verbindung der Formel (2) ist.

10 2. Verwendung der Gemische gemäß Anspruch 1 als Flamm-
schutzmittel für Kunststoffe.

3. Kunststoff-Formmasse, enthaltend ein Flammenschutzmittel,
dadurch gekennzeichnet, daß das Flammenschutzmittel eines der
Gemische gemäß Anspruch 1 ist.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0006568

EP 79 10 3676

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A	<u>GB - A - 1 480 457</u> (LABOFINA) * Ansprüche *	1	C 08 K 5/00
	--		
A	<u>CH - A - 555 861</u> (HOECHST) * Ansprüche *	1	
	--		
A	<u>US - A - 3 810 862</u> (RONALD D. MATHIS et al.) * Zusammenfassung *	1	
	--		
A	<u>DE - A - 2 740 728</u> (SNIA VISCOSA) * Ansprüche *	1	C 08 K 5/00 C 09 K 3/28

			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)
			C 08 K 5/00 C 09 K 3/28
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
			X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
Y	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.		
Recherchenort		Abchlußdatum der Recherche	Prüfer
Den Haag		01-10-1979	LENSEN